HOLCIM

TectorMorteros

Alisado
201 / 203

Mortero elaborado a base de cemento, agregados de granulometría controlada y polímeros, especialmente formulado para el revestimiento y acabado final en muros y cielos de mampostería y concreto. Por la granulometría de sus agregados y adherencia puede aplicarse en espesores de hasta 5 mm en dos capas permitiendo un acabado final a las superficies. Uso interior.

Cumple Normas:

- Resistencia a la adhesión UNE-EN-12004
- Resistencia ASTM C-109
- Adherencia tiempo abierto UNE EN-12004

Aplicaciones

- Paredes de mampostería de block o ladrillo.
- Terrazas o lozas de concreto o prefabricadas.
- Reconstrucción de muros antiguos.

Color: Gris **Blanco**

Presentación: Saco de 40 kg.

Preparación de la superficie

Limpie la superficie de toda suciedad, polvo, aceite, grasa, selladores, agentes de curado, pintura y sustancias extrañas que inhiban la adherencia. Si la superficie esta reseca se recomienda humedecer previo a su aplicación. La superficie debe estar resistente y dimensionalmente estable.



Preparación de la mezcla

1. Vacíe en un recipiente limpio 9.8 litros para **TECTOR ALISADO FINO** o 17 litros para **TECTOR ALISADO EXTRA FINO** de agua limpia.
2. Agregue un saco de **TECTOR ALISADO** de 40 kg y deje reposar por un lapso de 5 minutos.
3. Mezcle otra vez el **TECTOR ALISADO** y quedará listo para su uso.

Preparada la mezcla ya no agregue más agua porque ello afectará las propiedades del producto.

Temperaturas menores a 6ªC pueden ocasionar congelamiento del material, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39ªC, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.



Procedimiento de aplicación

En este tipo de acabado puede utilizar llana de madera o de metal. Si desea hacer trabajo de alisado Monocapa se recomienda la utilización de una llana lisa de metal. Hacer la aplicación de **TECTOR ALISADO** sobre superficies niveladas para lograr un mejor acabado y rendimiento del saco. Extender **TECTOR ALISADO** con una llana ejerciendo presión para favorecer el anclaje del material al muro o cielo que se utiliza como base hasta formar una capa uniforme que cubra completamente la superficie. Puede utilizar guías de aluminio, PVC o de acero como arrastres para facilitar la nivelación y plomeado. (El espesor máximo recomendado es de 5mm). Esperar de 15 a 20 minutos para dar el acabado, esto dependerá de la temperatura, humedad relativa, viento y espesor de la capa. El acabado final dependerá de la experiencia y creatividad del aplicador. Si desea tener una mayor cantidad de pasta sobre la superficie puede también trabajar con una esponja para posteriormente sellar los poros del acabado final.



Restricciones de uso

No se recomienda aplicar **TECTOR ALISADO** sobre superficies recubiertas con pintura, yeso, madera o metálicas.



Almacenamiento

1. Almacene el material en un lugar fresco, seca, bajo techo, sobre tarimas y despegado de la pared.
2. No permita que la bolsa se humedezca antes de ser utilizada.

Estibado en correctas condiciones y en su envase original cerrado, se conserva por 6 meses.

Instrucciones de seguridad

1. Durante la aplicación se recomienda usar guantes y gafas de protección y tomar las precauciones habituales en el manejo de productos químicos.
2. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico
3. Lávese las manos después de utilizar el producto.
4. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Datos Técnicos

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
RENDIMIENTO PROMEDIO	Fino: 12m² saco de 40 Kg. Espesor de aproximados de 1/2 cm Extrafino: 15 m² saco de 40 Kg. espesor de 1/2 cm
PRESENTACIÓN	Saco de 40 Kg
RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE	Usar antes de 6 meses desde su fecha de producción
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	Entre 6 y 39 °C
DOSIFICACIÓN DE AGUA POR BOLSA	Agua limpia por saco de 40 Kg Fino: 9.8 Litros Extrafino: 17 Litros
RETENCIÓN DE AGUA	100%
FLUJO DE MORTERO	107% - 112%
RESISTENCIA A LA ADHESIÓN	>0.6 N/mm2 (UNE-EN 12004)
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	Cumple con la Norma ASTM C-109 a 28 días
ADHERENCIA TIEMPO ABIERTO	>0.5 N/mm² después de 20 minutos (UNE-EN-12004)

Minerales y Agregados S.A.

UN MIEMBRO DEL
GRUPO HOLCIM

Planta Sanarate
Km 63 carretera al Atlántico, Aldea Jutiapilla, Sanarate.
El Progreso, Guatemala
mineralesyagregados.com
Telefono: +502 2442 7339